

FICHE TECHNIQUE

PROTHANE S

Description :

Vernis satiné incolore en phase solvantée et à base d'alkyde uréthane pour intérieur. (Haute résistance mécanique)
Convient pour la protection de toutes boiseries intérieures. (Teintable en différentes essences de bois)

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds poncés, propres et secs.

Composition :

- **Liant % :** Résine alkyde uréthane : 72 ± 2
- **Solvant :** White Spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** ± 10 m² / Litre (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C.
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C.
- **Durété maximale :** ± 5 jours.

- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% White Spirit (si besoin).
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit

- **Densité :** 0.920 ± 0.5 (à 20° C).
- **Viscosité :** 2.2 ± 0.3 (à 20° C).
- **Classification :** Famille I classe 4a.
- **Brillance Gardner 60° :** 60-80
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/f) : 400gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 320gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).