

FICHE TECHNIQUE

RESISOL

Description :

Peinture solvantée satinée pour sols intérieurs. (Mono-composant)

S'applique en 2 couches minimum sur fonds poncés, propres et secs.

Sur fonds douteux ou poudreux, une première couche de primer universel est nécessaire.

Composition :

- **Liant % :** Résine alkyde uréthane : 26 ± 1
- **Pigment % :** Dioxyde de titane : 41 ± 1
- **Charges % :** Charges minérales spécifiques : 33 ± 1
- **Solvant :** White spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** ± 8 m² / Litre (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C.
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C.
- **Durété maximale :** ± 5 jours.

- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% White Spirit (Si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit

- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel.

- **Densité :** 1.29 ± 0.1 (à 20° C).
- **Viscosité :** 3.7 ± 0.2 (à 20° C).
- **Classification :** Famille I classe 4a.
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 300gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 240gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).