

FICHE TECHNIQUE

SKINOL

Description :

Lasure satinée en phase solvantée à
Vernis satiné incolore en phase solvantée et à base d'alkyde uréthane pour intérieur. (Haute résistance mécanique)
Convient pour la protection de toutes boiseries intérieures. (Teintable en différentes essences de bois)

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds poncés, propres et secs.

Composition :

- **Liant % :** Résine alkyde uréthane : 72 ± 2
- **Solvant :** White Spirit.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 10 \text{ m}^2$ / Litre (selon support).
- **Sec au toucher :** ± 6 heures à 20° C .
- **Recouvrable :** ± 12 heures à 20° C .
- **Durété maximale :** ± 5 jours.

- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C , maximum 24° . (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% White Spirit (si besoin).
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit

- **Densité :** 0.920 ± 0.5 (à 20° C).
- **Viscosité :** 2.2 ± 0.3 (à 20° C).
- **Classification :** Famille I classe 4a.
- **Brillance Gardner 60° :** 60-80
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/f) : 400gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 320gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C , max. 30° C).

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi. Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans avis préalable. Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.