

# FICHE TECHNIQUE

## WALLCRYL EFFET

### Description :

Peinture décorative en phase aqueuse à effet métallisé (Aluminium, cuivre et or).

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds sains, secs et propres. Sur fonds nus, une première couche de primer est nécessaire.

Nécessite d'être bien mélangé avant utilisation.

### Composition :

- **Liant :** Résine vinylique.
- **Pigment :** Mica surfacé aux oxydes de fer.
- **Solvant :** Eau.

### Caractéristiques techniques :

- **Rendement :**  $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{Litre}$  (selon support).
- **Sec au toucher :**  $\pm 1 \text{ heure}$  à 20° C.
- **Recouvrable :**  $\pm 4 \text{ heures}$  à 20° C.
  
- **Application :** brosse et rouleau.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C, maximum 24°. (Ambiante et support)
  
- **Dilution :**  $\pm 5$  à 15% d'eau (si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)
  
- **Densité :**  $1.05 \pm 0.1$  (à 20° C).
- **Ph :**  $8 \pm 0.5$
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/c) : 40gr/L (2010) COV.  
Ce produit contient max. 30gr/L COV.

### Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C, max. 30° C).