

FICHE TECHNIQUE

WALLCRYL SATIN

Description :

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse pour usage intérieur.

Applicable sur toutes surfaces murales saines telles que le plafonnage, gyproc, béton, briques, etc.

Peinture 100% lavable.

S'applique en 1 ou 2 couches sur fonds secs et propres. Sur fonds douteux, poudreux ou nus, une première couche de primer ou de fixateur est indispensable. (Ex : Wallcryl Primer, Wallfix E, Fix-O-Cryl, etc.)

Composition :

- **Liant % :** Résine acrylique 100% : 38 ± 3
- **Pigment % :** Dioxyde de titane rutile : 25 ± 3
- **Charges % :** Charges minérales (talc, carbonate de calcium) : 16 ± 3
- **Solvant :** Eau.

Caractéristiques techniques :

- **Rendement :** $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{Litre}$ (selon support).
- **Sec au toucher :** $\pm 1 \text{ heure}$ à 20° C .
- **Recouvrable :** $\pm 4 \text{ heures}$ à 20° C .

- **Application :** brosse, rouleau et pistolet.
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé.
- **Température d'application :** minimum 10° C , maximum 24° . (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% d'eau (si besoin)
- **Nettoyage du matériel :** Eau (savon)

- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel.

- **Densité :** 1.38 ± 0.2 (à 20° C).
- **Viscosité :** 2.0 ± 0.2 (à 20° C).
- **Classification :** Famille I classe 7b2.
- **Elasticité Erichsen :** 8
- **Brillance Gardner 60° :** < 15
- **Finesse Hegman :** Min. 4
- **Norme :** Valeur limite UE pour ce produit (A/c) : 40gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 30gr/L COV.

Stockage et conservation :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Min. 3° C , max. 30° C).