



FICHE TECHNIQUE

SATURATEUR MAT

PROCHIBAT SRL

Chaussée de Wavre, 94
1360, Perwez. Belgique

+32 (0)81 24 18 78

info@prochibat.be

www.prochibat.be

DESCRIPTION DU PRODUIT :

SATURATEUR MAT est une imprégnation en phase aqueuse pour la protection de diverses boiseries extérieures horizontales et verticales telles que les terrasses, les planchers, les bardages, etc.

- ✓ Est un produit très pénétrant qui convient pour toutes essences de bois.
(Attention, n'empêche pas les remontées taniques sur chênes, châtaigniers, etc.)
- ✓ Est non-filmogène et ne s'écaille pas. (Facilité d'entretien)
- ✓ Possède un effet hydro-perlant afin que les supports s'encrassent moins rapidement.
- ✓ Possède un filtre anti-UV qui ralentit le grisaillement du bois. (Teintes recommandées).
- ✓ S'applique facilement en 2 couches (mouillée sur mouillée) sans essuyage.

UTILISATION DU PRODUIT :

⚠ ⚠ SATURATEUR MAT s'applique uniquement sur supports sains, propres et secs. ⚠ ⚠

Pas de trace de graisses, de résines ou d'anciennes protections.

S'assurer que le bois est bien sec avant application. (3 jours de beau temps chaud)

S'assurer qu'il n'y a pas de risque de pluie dans les 24h après application.

Bien agiter le produit avant et pendant l'utilisation.

1. Préparation du support :

Bois neufs bruts :

- Eliminer toutes imperfections et toutes poussières par ponçage et/ou lavage.
- S'assurer que la fibre du bois est suffisamment ouverte (ponçage \pm GR100).

Bois traités en bon état :

- Eliminer toute ancienne protection par ponçage ou décapage. (Uniformiser le support)
- S'assurer que la fibre du bois est suffisamment ouverte (ponçage \pm GR100).

Bois traités en mauvais état (taches, grisaille, mousses, etc.) :

- Nettoyer le support afin d'éliminer toutes les mousses, végétations, etc.
- Eliminer toutes anciennes protections et taches par ponçage.
- Si nécessaire, appliquer un dégriseur afin de récupérer une teinte homogène sur le support.
- Si nécessaire, ouvrir et réparer toutes fissures ou trous.
- S'assurer que la fibre du bois est suffisamment ouverte (ponçage \pm GR100).

2. Application :

- Appliquer une première couche de SATURATEUR dans le sens des fibres du bois au spalter ou au rouleau.
⚠ Apporter un soin particulier aux extrémités, aux assemblages et aux rainures du bois.
- Dès que le bois perd son aspect humide (± 20 min), appliquer une seconde couche de la même façon.
- Si nécessaire, lisser avec un spalter sec après quelques minutes afin d'uniformiser le rendu final. (Éliminer les coulures, surépaisseurs, surbrillances, etc)

3. Entretien :

Bois qui s'éclaircit et/ou se ternit (entretien régulier) :

- Nettoyer le support.
- Égrener et dépoussiérer le support. Bien laisser sécher.
- Appliquer une couche de SATURATEUR aux endroits ternis.

Bois qui grisonne (entretien tardif) :

- Nettoyer le support
- Poncer (\pm GR100) et dépoussiérer le support. Bien laisser sécher.
- Appliquer un dégriseur bois afin d'uniformiser le support.
- Réappliquer le SATURATEUR comme expliqué ci-dessus.

Remarques utiles :

- La pigmentation du produit augmentera sa protection anti-UV.
- Les teintes très foncées peuvent souffrir d'une décoloration plus importante. (Faible résistance du pigment noir aux UV)
- Ne pas appliquer en plein soleil. (Séchage trop rapide, manque d'imprégnation)
- Afin d'obtenir une belle finition, il est recommandé de respecter le rendement théorique prévu et d'utiliser des rouleaux et/ou brosses adaptés au support.
- La perte du pouvoir hydro-perlant est un bon indicateur d'entretien. Lorsque l'eau commence à stagner et à pénétrer dans le bois, il est temps de retraiter le support.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

- **Rendement :** $\pm 10 \text{ m}^2$ / litre / couche (selon support)
- **Sec au toucher :** ± 1 heure à 20°C
- **Recouvrable :** ± 20 min à 20°C (application « mouillé sur mouillé »)
- **Durée maximale :** ± 24 heures

- **Matériel d'application :** brosse, rouleau et pulvérisateur
- **Conditions d'application :** support sec, dépoussiéré et dégraissé
- **Température d'application :** minimum 10°C , maximum 24° (ambiante et support)

- **Dilution :** ± 5 à 15% d'eau (si nécessaire)
- **Nettoyage du matériel :** à l'eau
- **Teintes :** max. 5% à l'aide de pigment universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect :** mat
- **Conditionnements :** 1L / 2.5L / 5L
- **Densité :** 1 ± 0.1 (à 20° C)
- **Norme COV :** Valeur limite UE pour ce produit (A/f) : 130gr/L (2010) COV.
Ce produit contient max. 25gr/L COV.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Le stockage doit se faire avec l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (min. 3° C, max. 30° C).

Les renseignements ci-dessus sont donnés uniquement à titre indicatif et de bonne foi.

Nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications que nous jugerions nécessaires sans avis préalable.

Nos suggestions et recommandations sont sans garantie étant donné que les conditions d'application sont en dehors de notre contrôle.